



creamed • Creative Medizintechnik

***Technisches Datenblatt***  
***Technical data***

**CAD/CAM Scheibe AMBARINO High-class**  
**CAD/CAM Blanc AMBARINO High-class**

Zusammensetzung in Masseprozent aller Bestandteile:

Strontiumaluminiumborosilikatglas 70,1% Vol.  
Nanofüllstoffe, BODMA, Bis-GMA, UDMA

Biegefestigkeit flexual strength	191 MPa
E-Modul E-modul	13.812 MPa
Vickers-Härte Vickers hardness	815 MPa
Wasseraufnahme absorption of water	13,9 µg/mm <sup>3</sup>
Wasserlöslichkeit water soluble	0,00 µg/mm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit Compressive strength	380 MPa